



«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛЛИТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН/КПП 1327029970

ОГРН 1171326002198

Юридический адрес: 430006, Россия, Республика
Мордовия, г. Саранск, шоссе Александровское, дом 22

e-mail: info@pk-bellit.ru

тел: 8(8342) 27-21-23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ № 08-2022

выдано ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовии
05.05.2022г., действительно до 05.05.2025г

БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ БЦ 1 ГОСТ 202-84 ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Отбор и подготовка проб: ГОСТ 9980.2-2014

Упаковка: мешки бумажные 2226-2013

Упаковка, маркировка по ГОСТ 9980.3-2014, ГОСТ 9980.4 –2014

Наименование показателя	БЦ ГОСТ 202-84	Фактически
1. Массовая доля соединений Zn в пересчёте на ZnO, в %, не менее	99,5	99,5
2. Массовая доля в пересчёте на PbO, %, не более	0,010	0,01
3. Массовая доля металлического цинка, %, не более	Отсутствие	Отсутствие
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более	0,015	0,015
5. Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	0,15	0,05
6. Остаток на сите с сеткой, %, не более № 0063	0,1	0,02
7. Укрывистость*, г/м ² не более	130	130
8. Белизна*, в условных единицах	95	95
9. Потеря массы при прокаливании, % не более	0,3	0,16

* - укрывистость и белизна определяются по запросу потребителя

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

